

## Isolmant TeloGomma TT

Prodotto composto da Isolmant 3 mm accoppiato su un lato a gomma con densità di 5 Kg/m<sup>2</sup>.

**Da posizionare con la gomma verso l'alto (o "a vista" nelle applicazioni a parete).**

### VERSIONI DISPONIBILI

Disponibile nella versione standard e nella versione adesiva.

### SPESSORE

5 mm circa, densità superficiale circa 4 kg/m<sup>2</sup>.  
5,5 mm circa, densità superficiale circa 5 kg/m<sup>2</sup>.

### ABBATTIMENTO ACUSTICO

- $\Delta L_w = 26,5$  dB - abbattimento acustico al calpestio.
- $s' = 58$  MN/m<sup>3</sup> - rigidità dinamica.
- $R_w = 26,5$  dB - abbattimento acustico aereo (indice di valutazione ISO 500 Hz calcolato nella banda di frequenza da 100 a 5000 Hz).

### FORMATO

Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m<sup>2</sup>.

### CONFEZIONE


Bancale con 30 rotoli pari a 90 m<sup>2</sup>.

**isolmant TeloGomma TT**

**SETTORI D'IMPIEGO:** Isolmant TeloGomma TT è particolarmente indicato per lo smorzamento delle vibrazioni sotto massetti con problematiche gravose (vedi macchinari industriali), o semplicemente stanze da bagno, vani ascensore, locali centrale termica, ecc. è ideale come desolidarizzante tra due lastre di cartongesso in pareti leggere su orditure metalliche. Idoneo anche sotto tramezza.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Materiale isolante composto da uno strato da 3 mm di polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse accoppiato ad uno strato da 2,5 mm di gomma con densità 5 Kg/m<sup>2</sup> (tipo Isolmant TeloGomma TT). Spessore totale 5,5 mm circa. Rigidità dinamica: 58 MN/m<sup>3</sup>.

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



**isolmant**  
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.it](http://www.isolmant.it)