



IsolDrum Film

Materassino isolante in polietilene di tipo "HQPO", in spessore circa 2 mm gofrato, accoppiato sul lato superiore con un film protettivo al passaggio del vapore. Prodotto fornito di cimosa per la sovrapposizione dei teli e di nastratura adesiva per sigillare la cimosa.


Da posare con il film rivolto verso l'alto.

■ SPESSORE	Circa 2 mm.
■ ISOLAMENTO DRUM SOUND	A+ (sotto 9 mm parquet laminato).
■ ISOLAMENTO AL CALPESTIO	$\Delta L_w = 20$ dB (sotto 7 mm parquet laminato).
■ RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST	1200 mm (sotto 7 mm parquet laminato).
■ RESISTENZA A COMPRESSIONE	26 KPa (0,5 mm di deformazione).
■ CREEP DEFORMAZIONE VISCOSA	2 KPa (max carico con def < 0,5 mm in 10 anni).
■ RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,059$ m ² K/W (a 10° C).
■ FORMATO	In rotoli da: 1 m x 20 m pari a 20 m ² .
■ CONFEZIONE	Singoli rotoli.

SETTORI D'IMPIEGO: Con Drum Sound si identificano tutti quei rumori interni ad un locale generati da sorgenti impattive situate nel locale stesso. Tale fenomeno è molto diffuso nei locali in cui si è installato un pavimento in legno prefinito. L'utilizzo di IsolDrum Film è particolarmente indicato nei casi in cui si voglia ottenere un buon isolamento al calpestio ΔL_w . Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. (R_t parquet+isolante $\leq 0,15$ m²K/W).

VOCE DI CAPITOLATO: Strato resiliente costituito in polietilene del tipo HQPO, gofrato, accoppiato superiormente con film trasparente in polietilene (tipo IsolDrum Film). Il film trasparente si estende per una lunghezza di circa 5 cm oltre il bordo del materassino, al fine di consentire la battentatura tra i diversi rotoli. Il prodotto è dotato di adesivo per sigillare la cimosa. Da posare con film trasparente rivolto verso l'alto. Spessore 2 mm circa. Densità 30 kg/m³ circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it