



IsolDrum N

Materassino isolante in polietilene di tipo "HQPO", ad elevata densità, in spessore circa 1 mm, gofrato e serigrafato.


Da posare con il logo a vista.

■ SPESSORE	Circa 1 mm.
■ ISOLAMENTO DRUM SOUND	AA+ (sotto 9 mm parquet laminato).
■ ISOLAMENTO AL CALPESTIO	$\Delta L_w = 16$ dB (sotto 7 mm parquet laminato).
■ RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST	650 mm (sotto 7 mm parquet laminato).
■ RESISTENZA A COMPRESSIONE	110 KPa (0,5 mm di deformazione).
■ CREEP DEFORMAZIONE VISCOSA	30 KPa (max carico con def < 0,5 mm in 10 anni).
■ RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,034$ m ² K/W (a 10° C).
■ FORMATO	In rotoli da: 1 m x 20 m pari a 20 m ² .
■ CONFEZIONE	Singoli rotoli.

SETTORI D'IMPIEGO: Con Drum Sound si identificano tutti quei rumori interni ad un locale generati da sorgenti impattive situate nel locale stesso. Tale fenomeno è molto diffuso nei locali in cui si è installato un pavimento in legno prefinito. IsolDrum N è particolarmente indicato per ottenere un elevato comfort acustico interno ai locali. Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. (R_t parquet+isolante $\leq 0,15$ m²K/W)

VOCE DI CAPITOLATO: Strato resiliente per applicazione sotto parquet, costituito da polietilene ad alta densità del tipo HQPO, reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, gofrato (tipo IsolDrum N). Da posare con la goffratura rivolta verso l'alto. Spessore 1 mm circa. Densità 67 kg/m³ circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it