



IsolDrum Silver

Materassino isolante in polietilene NPE, in spessore circa 3 mm, rivestito con film alluminato e dotato di nastro adesivo per sigillare la cimosa.

Da posare con il film alluminato rivolto verso il basso.

■ SPESSORE	Circa 3 mm.
■ ISOLAMENTO DRUM SOUND	A.
■ ISOLAMENTO AL CALPESTIO	$\Delta L_w = 18$ dB (sotto 7 mm parquet laminato DPL).
■ RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST	1700 mm (sotto 7 mm parquet laminato DPL).
■ CREEP DEFORMAZIONE VISCOSA	1 KPa (max carico con def < 0,5 mm in 10 anni).
■ RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,066$ m ² K/W (a 10°C).
■ FORMATO	In rotoli da: 1 m x 15 m pari a 15 m ² .
■ CONFEZIONE	Singoli rotoli.

SETTORI D'IMPIEGO: Con Drum Sound si identificano tutti quei rumori interni ad un locale generati da sorgenti impattive situate nel locale stesso. Tale fenomeno è molto diffuso nei locali in cui si è installato un pavimento in legno. L'utilizzo di IsolDrum è particolarmente indicato nei casi in cui vi sia presenza o risalita di umidità dagli strati sottostanti. Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. (R_t parquet+isolante $\leq 0,15$ m²K/W).

VOCE DI CAPITOLATO: Strato resiliente costituito in polietilene del tipo NPE, accoppiato inferiormente con film alluminato (tipo IsolDrum Silver). Il film alluminato si estende per una lunghezza di circa 10 cm oltre il bordo del materassino, al fine di consentire la battentatura tra i diversi rotoli. Da posare con film alluminato rivolto verso il basso. Spessore 3 mm circa. Densità 25 kg/m³ circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it